### **DialogIP**

Sound-reducing cladding for the engine compartment of a motor vehicle. Gerauschdammende Verkleidung fur den Motorraum von Kraftfahrzeugen. Revetement d'attenuation de bruit pour le compartiment du moteur d'une automobile.

#### Assignee:

Daimler-Benz Aktiengesellschaft, (201011), Postfach 600202 Mercedesstrasse 136, W-7000 Stuttgart 60, (DE), (applicant designated states: DE;FR;IT;SE)

#### **Inventor:**

Stober, Helmut, Landhausstrasse 8, W-7031 Grafenau 1, (DE)

#### **Patent**

Country Code/Number	Kind	Date
EP 229977	A2	July 29, 1987 (Basic)
EP 229977	A3	January 25, 1989
EP 229977	B1	October 30, 1991

#### **Application**

Country Code/Number	Date		
EP 86117180	December 10, 1986		

Priority Application Number (Country Code, Number, Date): DE 3601204 (860117)

Designated States: DE; FR; IT; SE

International Patent Class: G10K-011/16; B60R-013/08

Cited Patents (EP A): US 2028950 A; DE 2006741 A; DE 2818252 A; US 2959495 A; DE

2909802 A

Abstract: EP 229977 A2 (Translated)

The cladding consists of a multi-layer moulding of fibre material. The cladding consists of three layers: a first layer of a plastic fibre material which can withstand high thermal stresses; a second layer of an inorganic fibre material which can withstand high thermal stresses; and a third layer of a textile fibre material. The first layer, which serves merely to laminate the inorganic fibre material, for example basalt rock wool, is arranged facing the engine. The cladding possesses an excellent sound-reducing effect and an excellent resistance to the conditions prevailing in the engine compartment, even in the long term.

#### Abstract: EP 229977 A2

Garauschdammende Verkleidung fur den Motorraum von Kraftfahrzeugen.

Es wird eine gerauschdammende Verkleidung fur den Motorraum von Kraftfahrzeugen beschrieben, die aus einem mehrlagigen Formkorper aus Fasermaterial besteht. Die Verkleidung besteht aus drei Schichten, einer ersten Schicht aus einem thermisch hochbelastbaren Kunststoffasermaterial, einer zweiten Schicht aus einem anorganischen, thermisch hochbelastbaren Fasermaterial und einer dritten Schicht aus einem textilen Fasermaterial. Die erste Schicht, die lediglich der Kaschierung des anorganischen Fasermaterials, z.B. Basaltsteinwolle, dient, ist zum Motor hinweisend angeordnet. Die Verkleidung besitzt eine ausgezeichnete gerauschdammende Wirkung und widersteht den im

(1) Veröffentlichungsnummer:

**0229977** A2

12

### EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 86117180.9

(5) Int. Cl.4: G 10 K 11/16, B 60 R 13/08

2 Anmeldetag: 10.12.86

30 Priorität: 17.01.86 DE 3601204

Anmelder: Daimler Benz Aktiengesellschaft, Postfach 600202 Mercedesstrasse 136, D-7000 Stuttgart 60 (DE)


(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 29.07.87 Patentblatt 87/31

Benannte Vertragsstaaten: DE FR IT SE

Erfinder: Stober, Helmut, Landhausstrasse 8, D-7031 Grafenau 1 (DE)

(5) Geräuschdämmende Verkleidung für den Motorraum von Kraftfahrzeugen.

Motorraum von Kraftfahrzeugen beschrieben, die aus einem mehrlagigen Formkörper aus Fasermaterial besteht. Die Verkleidung besteht aus drei Schichten, einer ersten Schicht aus einem thermisch hochbelastbaren Kunststoffasermaterial, einer zweiten Schicht aus einem anorganischen, thermisch hochbelastbaren Fasermaterial und einer dritten Schicht aus einem textilen Fasermaterial. Die erste Schicht, die lediglich der Kaschierung des anorganischen Fasermaterials, z.B. Basaltsteinwolle, dient, ist zum Motor hinweisend angeordnet. Die Verkleidung besitzt eine ausgezeichnete geräuschdämmende Wirkung und widersteht den im Motorraum herrschenden Bedingungen auch langfristig ausgezeichnet.



P 0 229 977 A

ACTORUM AG

Daimler-Benz Aktiengesellschaft Stuttgart 0229977

Daim 16 917/4

EPT Dr.Am-wal

16. Januar 1986

Geräuschdämmende Verkleidung für den Motorraum von Kraftfahrzeugen

Die Erfindung betrifft eine geräuschdämmende Verkleidung für den Motorraum von Kraftfahrzeugen, die aus einem Formkörper aus mehreren Lagen aus ggf. bindemittelhaltigen Fasermaterialien besteht, die unter Druck und Wärme unter Ausbildung von Zonen unterschiedlich vorgebbarer Verdichtungen zu dem Formkörper verformt worden sind.

Verkleidungen der vorgenannten Art.sind z.B. aus DE-OS 32 47 343 oder DE-OS 33 24 705 bekannt. Bei der Herstellung solcher Verkleidungen wird von Textilfasern, z.B. Reißwolle ausgegangen. Mehrere Lagen von Reißwolle werden unter Beimischung eines unter erhöhter Temperatur wirksam werdenden Bindemittels zu einer Endlosmatte zusammengefaßt. Aus dieser Matte wird ein der späteren Verkleidung etwa entsprechender Zuschnitt vorgewärmt und anschließend in einer Presse unter Schmelzen des Bindemittels in die endgültige Form gebracht und zugleich in bestimmten Bereichen verdichtet. Es entsteht ein Formkörper, der aus unverdichteten oder weniger verdichteten Bereichen und stark verdichteten Bereichen besteht. Die stark verdichteten Bereiche, z.B. in Form von Rillen, Prägungen oder dgl. dienen in erster Linie der Formstabilität und dem Anbringen von Befestigungsmitteln oder dgl. oder dem Stanzen von Löchern

25

15

Daim 16 917/4

für Durchführungen, während die unverdichteten wesentlich dickeren Bereiche der Schalldämmung dienen.

Es hat sich nun gezeigt, daß die bekannten textilen Formkörper im Motorraum häufig einer vorzeitigen Alterung unterliegen, was zu einer mangelhaften Lebensdauer dieser Formkörper führt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine geräuschdämmende Verkleidung für den Motorraum von Kraftfahrzeugen zu finden, die eine gute geräuschdämmende Wirkung sowie eine hohe Lebensdauer besitzt.

Diese Aufgabe wird durch die in Patentanspruch 1 beschriebene geräuschdämmende Verkleidung gelöst.

20

25

30

35

10

15

Die geräuschdämmende Verkleidung besteht somit aus einem Formkörper, der aus mehreren Lagen von Fasermatten unterschiedlicher Zusammensetzung besteht. Auf der zum Motor hinweisenden Seite sind zwei Schichten aus thermisch hochbelastbarem Material angeordnet, während auf der zur Karosserie hinweisenden Seite wie bisher Reißwolle oder dgl., also eine textile Faser, zur Anwendung kommt. Die zum Motor hinweisenden thermisch hoch belastbaren Schichten bestehen aus einer Mineralfaserschicht, d.h. aus einer Schicht aus einem anorganischen, thermisch hoch belastbaren Fasermaterial, das zum Motor hin mit einer dünnen Schicht eines thermisch hoch belastbaren Kunststoff-Fasermaterials abgedeckt ist. Als Kunststoffe kommen in Frage Polybenzimidazole, Aramide, Polyimide, Polyphenylensulfide, Polyarylsulfone usw. Bevorzugt werden insbesondere Aramid- und Polyimidfasern. Das Fasermaterial kann in Form von Gewebe, Gewirk oder Vlies vorliegen, wobei im allgemeinen ans Kostengründen die Form des Vlieses bevorzugt wird.

Das an diese Schicht anschließende anorganische, thermisch 5 hoch belastbare Fasermaterial kann z.B. aus Schlacken-, Gesteins-, Quarz-, Keramik-, Asbest- oder Glasfasern bestehen. Aufgrund der guten thermischen und akustischen Eigenschaften wird eine Schicht aus Gesteinsfasern, d.h. Steinwolle, insbesondere Basaltwolle bevorzugt. Diese an-10 organische Faserschicht soll ein Flächengewicht von 500 bis  $5000 \text{ g/m}^2$ , insbesondere von 1500 bis 2000 g/m<sup>2</sup> besitzen, wobei die Dicke der Schicht innerhalb dieser Grenzen je nach den Anforderungen an die thermischen bzw. akustischen Dämmeigenschaften gewählt wird. Dabei erfordert selbstver-15 ständlich eine hohe Dämmwirkung eine dickere Schicht. Die erste zum Motor zeigende Schicht aus dem thermisch hochbelastbaren Kunststoffasermaterial kann wesentlich dünner sein und ein Flächengewicht von 50 bis 300 g/m², insbesondere von 120 bis 150 g/m $^2$  besitzen. Diese erste Schicht 20 dient dazu, die wenig scheuerbeständige und gegen Kratzer empfindliche anorganische Faserschicht mit einem mechanisch widerstandsfähigen Überzug zu versehen. Anschließend an die Schicht aus dem anorganischen Fasermaterial ist dann noch eine dritte Schicht aus einem textilen Fasermaterial, 25 z.B. aus Reißwolle, Zellwolle oder dgl. angeordnet. Diese dritte Schicht aus dem textilen Fasermaterial soll ein Flächengewicht von 300 bis  $3000 \, \text{g/m}^2$ , insbesondere 800 bis 1000 g/m² besitzen. Aus optischen Gründen kann diese dritte Schicht karosserieseitig noch mit einer weiteren textilen 30 Schicht, die bevorzugt aus Kunststoffasern, z.B. Polyestervlies, besteht abgedeckt werden. Diese Schicht kann wiederum sehr dünn sein und z.B. ein Flächengewicht von .50 bis 500 g/m $^2$ besitzen. Die einzelnen Schichten, insbesondere die zweite und die dritte Schicht können mit einem innerhalb der Fasern 35 dispergierten Bindemittel versehen sein, das bei der Warmverformung des Rohlings für einen Zusammenhalt der Schichten führt. Die Schichten können aber auch durch zwischengelegte,

5 wärmeaktivierbare Klebstoffolien verbunden werden. Falls die Schichten zwei und drei mit einem innerhalb des Fasergewirrs dispergierten wärmeaktivierbaren Bindemittel versehen sind, wird eine ausreichende Haftung der zum Motor hinweisenden dünnen Deckschicht erreicht. Auch eine ggf. auf der textilen Faserschicht befindliche zur 10 Karosserieseite hinweisende Deckschicht kann auf diese Weise fixiert werden. Um ein Eindringen von Feuchtigkeit in die Verkleidung zu vermeiden, werden zweckmäßigerweise die Schichten in an sich bekannter Weise wasserabstoßend ausgerüstet. Gegebenenfalls kann auch eine Deckschicht 15 aus einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie mit einer Stärke von 0,02 bis 0,1 mm vorgesehen sein. Falls motorseitig mit besonders hohen Temperaturen zu rechnen ist, z.B. in der Nähe von Auspuffkrümmern, kann die Verklei-20 dung vorteilhaft in diesen besonders belasteten Abschnitten zusätzlich noch mit einer Aluminiumfolie kaschiert werden, die die Wärmestrahlung reflektiert.

In der Abbildung wird ein Querschnitt durch eine geräuschdämmende Verkleidung gezeigt. Die Verkleidung besteht aus vier Schichten, einer ersten Abdeckschicht 1, die aus einem Aramidvlies mit einem Flächengewicht von 130 g/m² besteht, einer zweiten Schicht 2 aus einem Basaltsteinwollevlies, das ein Flächengewicht von 1500 g/m² besitzt, einer dritten Schicht 3 aus einem Reißwollevlies mit einem Flächengewicht von 800 g/m² und einer Abdeckung 4 für die Reißwolle, bestehend aus einem Polyestervlies mit einem Flächengewicht von etwa 150 g/m². Die Schicht 1 zeigt dabei zum Motor. Wie man dem in der Abbildung gezeigten Ausschnitt aus der geräuschdämmenden Verkleidung weiter entnehmen kann, weist der Formkörper durch unterschiedlichen Druck während seiner Verformung Zonen unterschiedlicher Dichte auf, wobei in den

25

30

Daim 16 917/4

Zonen 5 und 6 das Fasermaterial praktisch porenfrei verdichtet ist. Solche Bereiche dienen entweder infolge ihrer
höheren mechanischen Stabilität als Versteifungsrippen, oder
sie stellen flächige Inseln in dem Formkörper dar, in die
Löcher zur Durchführung von Leitungen oder dgl. oder zur
Anbringung von Befestigungsmitteln gestanzt werden.

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile liegen in erster Linie darin, daß die geräuschdämmende Verkleidung auf den bisherigen Einrichtungen preiswert produzierbar ist, eine außerordentlich gute geräuschdämmende Wirkung besitzt und den im Motorraum herrschenden Bedingungen ohne Schwierigkeiten auch langfristig widerstehen kann.

20

0229977

Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Stuttgart

Daim 16 917/4
EPT Dr.Am-wal
16. Januar 1986

## Patentansprüche

1. Geräuschdämmende Verkleidung für den Motorraum von Kraftfahrzeugen, bestehend aus einem Formkörper aus mehreren Lagen aus ggf. Fasermatten, die unter Druck und Wärme unter Ausbildung von Zonen definiert vorgebbarer Verdichtung zu dem Formkörper verformt worden sind gekennzeich het durch eine erste, zum Motor weisende Schicht aus einem thermisch hoch belastbaren Kunststoff- Fasermaterial, eine zweite Schicht aus einem anorganischen, thermisch hochbelastbaren Fasermaterial und eine dritte Schicht aus einem textilen Fasermaterial.

Geräuschdämmende Verkleidung nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die erste Schicht ein Flächengewicht von 50 bis
 300 g/m², insbesondere 120 bis 150 g/m², die zweite
Schicht ein Flächengewicht von 500 bis 5000 g/m², insbesondere 1500 bis 2000 g/m² und die dritte Schicht ein
Flächengewicht von 300 bis 3000 g/m², insbesondere 800 bis 1000 g/m² besitzt.


- 2 -

- 5 3. Geräuschdämmende Verkleidung nach Anspruch 1 oder 2, dad urch gekennzeichnet, daß die erste Schicht aus einem Aramid-Gewebe, -Gewirk oder -Vlies, die zweite Schicht aus Steinwolle, insbesondere Basaltsteinwolle und die dritte Schicht aus Zell- oder Reißwolle besteht.
  - 4. Geräuschdämmende Verkleidung nach den Ansprüchen 1 bis 3, dad urch gekennzeichnet, daß die dritte Schicht mit einer vierten, aus Kunststofffasern bestehenden Schicht mit einem Flächengewicht von 120 bis 150 g/m² abgedeckt ist.
- 5. Geräuschdämmende Verkleidung nach den Ansprüchen 1 bis 4, dad urch gekennzeichnet,

  daß der Formkörper ein- oder beidseitig mit einer flüssigkeitsdichten undurchlässigen Folie kaschiert ist.
- 6. Geräuschdämmende Verkleidung nach den Ansprüchen 1 bis 5, dad urch gekennzeichnet,
  daß der Formkörper auf der zum Motor weisenden Seite teilweise mit einer Aluminiumfolie kaschiert ist.

30

1/1



17 11 95 1

			•	
				•

11) Veröffentlichungsnummer:

0 229 977

A3

12

### EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 86117180,9

22) Anmeldetag: 10.12.86

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: **G** 10 K 11/16 B 60 R 13/08

(30) Priorität: 17.01.86 DE 3601204

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 29.07.87 Patentblatt 87/31

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 25.01.89


(84) Benannte Vertragsstaaten: DE FR IT SE

(71) Anmelder: Daimler-Benz Aktiengesellschaft Postfach 600202 Mercedesstrasse 136 D-7000 Stuttgart 60(DE)

(72) Erfinder: Stober, Helmut Landhausstrasse 8 D-7031 Grafenau 1(DE)

(54) Geräuschdämmende Verkleidung für den Motorraum von Kraftfahrzeugen.

(57) Die Verkleidung besteht aus einem mehrlagigen Formkörper aus Fasermaterial und zwar aus drei Schichten, einer ersten Schicht (1) aus einem thermisch hochbelastbaren Kunststoffasermaterial, einer zweiten Schicht (2) aus einem anorganischen, thermisch hochbelastbaren Fasermaterial und einer dritten Schicht (3) aus einem textilen Fasermaterial. Die erste Schicht, die lediglich der Kaschierung des anorganischen Fasermaterials, z.B. Basaltsteinwolle, dient, ist zum Motor hinweisend angeordnet. Die Verkleidung besitzt eine ausgezeichnete geräuschdämmende Wirkung und widersteht den im Motorraum herrschenden Bedingungen auch langfristig ausgezeichnet.



20 0

Croydon Printing Company Ltd.

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

86 11 7180

				EP 00 11 /18
	EINSCHLÄGI(	GE DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebli	ents mit Angabe, soweit erforderlich, chen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	US-A-2 028 950 (M. * Spalte 2, Zeilen	S. RANDALL et al.) 15-40 *	1	G 10 K 11/16 B 60 R 13/08
А	DE-A-2 006 741 (AU * Ansprüche 1-3 *	JDI NSU AG)	1,2	
A	DE-A-2 818 252 (H. * Anspruch 8 *	PELZER)	6	
Α	US-A-2 959 495 (R. * Spalte 1, Zeilen Zeilen 30-51 *	H. CUBBERLY) 35-60; Spalte 2,	1,2	
A	DE-A-2 909 802 (M. * Ansprüche 1-3,9; Seite 6, Zeile 23;	. FAIST AG) Seite 5, Zeile 24 - Seite 7, Zeilen 4-7	1,2,5,6	
•				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
				G 10 K B 60 R -
	-			
	·	•		
Der v	orliegende Recherchenbericht wur	rde für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
D	EN HAAG	26-10-1988	SWAR	TJES H.M.
	KATEGORIE DER GENANNTEN	DOKUMENTE T : der Erfindung	e zugrunde liegende 1	Theorien oder Grundsätze

EPO FORM 1503 03.82 (P0403)

### KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
  Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
  A: technologischer Hintergrund
  O: nichtschriftliche Offenbarung
  P: Zwischenliteratur

- T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
  E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
  nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
  D: in der Anmeldung angeführtes Dokument
  L: aus andern Gründen angeführtes Dokument

- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes
  Dokument